

GR 32 Revêtu Kraft



- Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique, revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES



- + Excellentes performances thermo-acoustiques
- + Rigidité et tenue mécanique
- + Découpe facilitée par le marquage
- + Élasticité

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des murs par l'intérieur

- + Isolation des murs par l'intérieur derrière une contre-cloison maçonnée

Isolation des cloisons en résidentiel

- + Isolation thermique entre locaux chauffés et non chauffés

CARACTÉRISTIQUES



Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB



Isolant thermique certifié 02/018/100

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	pnx/colis	colis/pal	m2/colis	pnx/pal	m2/pal	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m						
85468	5.00	160	1,35	0,6	5	16	4,05	80	64,8	A
85467	4.35	140	1,35	0,6	5	16	4,05	80	64,8	A
85466	3.75	120	1,35	0,6	5	20	4,05	100	81	A
73515	3.15	100	1,35	0,6	8	16	6,48	128	103,7	A
71719	2.65	85	1,35	0,6	9	16	7,29	144	116,6	A
73516	2.35	75	1,35	0,6	10	16	8,1	160	129,6	A
71715	1.85	60	1,35	0,6	12	16	9,72	192	155,5	B

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1 si stockage intérieur, gerbage 1 sur 2 si stockage extérieur temporaire